

TECOFALAN

Reaktivfarbstoffe zum Echtfärben von Wolle Reactive dyestuffs for fast dyeing of wool

Tecofalan	2%	4%	Löslichkeit Solubility g/l 30 °C	Xenonlicht Xenon lamp B02 1/1 RTT 1/12 RTT	Wäsche Washing		Schweiss Perspiration E04		Walke Milling E12		Karbonis. Carbonizing X02 neutral not neutral	Heisswasser Hot water 70 °C E08 N WO CO
					C06/A1S 40 °C N WO CO	C06/B2S 50 °C N WO CO	sauer acid N WO CO	alkal. alkal. N WO CO	leicht mild N WO CO	streng severe N WO CO		
Marine WB Navy WB			100	5-6 n.r.	5 5 5	5 5 4-5	5 5 5	5 4 4	4-5 4-5 4	4-5 4 3-4	5 5 5	5 4-5 5
Schwarz WR Black WR			100	5-6 n.r.	5 5 5	5 5 4-5	5 5 5	5 4 4	4-5 4-5 4	4-5 4 3-4	5 5 5	5 4-5 5

n.r. = nicht empfohlen / not recommended

N = Farbänderung / change of shade

WO = Anbluten von Wolle / staining on wool

CO = Anbluten von Baumwolle / staining on cotton

Echtheiten geprüft nach DIN EN ISO 105 auf chlorierter Wolle in Anlehnung an Hilfstypen Marine und Schwarz

Fastness tested regarding DIN EN ISO 105 on chlorinated wool as fully navy and black shades

Färbeverfahren für Wolle mit Tecofalan – Farbstoffen

Dyeing process for wool with Tecofalan dyestuffs

